MILIĆ doo PARAĆIN



Cu užad za nadzemne vodove

(DIN 48 201 Teil 1)

Konstrukcija:

Cu uže je konstrukcije od sedam ili više bakarnih žica (meko-vičenih ili tvrdo-vučenih) prema DIN48 200 použenih u koncentričnim slojevima. Minimalan provodnost bakarnog provodnika je 57 S/mm^2.

Nazivni presek	Računski presek	Konstrukcija Cu	Prečnik užeta	Neto težina (približno)	Prekidna čvrstoća
mm^2	mm^2	n x d	mm	kg/km	kN
10	10.02	7 x 1,35	4.1	91	4.02
16	15.89	7 x 1,70	5.1	145	6.37
25	24.25	7 x 2,10	6.3	221	9.72
35	34.36	7 x 2,50	7.5	313	13.77
50	49.48	7 x 3,00	9.0	450	19.84
50	48.35	19 x 1,80	9.0	440	19.38
70	65.81	19 x 2,10	10.5	599	26.38
95	93.27	19 x 2,50	12.5	849	37.39
120	116.99	19 x 2,80	14.0	1065	46.90
150	147,11	37 x 2,25	15,8	1337	58,98
185	181,62	37 x 2,50	17,5	1649	72,81
240	242,54	61 x 2,25	20,3	2209	97,23
300	299,43	61 x 2,50	22,5	2725	120,04